

Productinformatie

De Premium Silver 30 folie vermindert de zonnearmte drastisch terwijl veel van het natuurlijk licht behouden blijft. Het zorgt voor minder verblinding en fungeert als een eenrichtingsspiegel-folie, waardoor er niet naar binnen gekeken kan worden. Gebouwen krijgen direct een moderne uitstraling met deze folie.

Technische gegevens

Gegevens berekend op basis van folie op helder glas van 3 mm dik (*op dubbel glas 4-16-4)


UV Transmissie	<1 %
Transmissie van zichtbaar licht	30 %
Reflectie van zichtbaar licht buiten	43 %
Reflectie van zichtbaar licht binnen	43 %
Totale afgestoten zonne-energie	71 %
Totale afgestoten zonne-energie 2*	74 %
Verhouding zonlicht:	
Reflectie van zonne-energie	53 %
Absorptie van zonne-energie	26 %
Transmissie van zonne-energie	21 %
Vermindering reflectie	69 %
g-waarde	0.29
u-waarde	5.8
Schaduwcoëfficiënt	0.3
Type installatie	Buiten

Onderhoudsinstructies

Zeepoplossing, ten minste een maand niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op de folie aanbrengen. Het silicone moet rondom de folie worden aangebracht wanneer deze aan de buitenzijde wordt geïnstalleerd. Zo wordt oxidatie voorkomen.

Samenstelling

1. Harde krasbestendige laag voor een lange levensduur en onderhoudsgemak bij het reinigen van de ramen
2. Optisch hoogwaardig polyester, met metaalpartikels tegen IRstraling
3. Hechtlijm
4. Optisch hoogwaardig polyester
5. Zelfklevende lijm, glaspolymeerisatie binnen 15 dagen
6. Beschermfolie, na installatie weg te werpen.



Installatieadvies

Verticale installatie op standaardglasoppervlak **

Helder enkel glas	✓
Getint enkel glas	✓
Getint reflecterend enkel glas	✓
Helder dubbel glas	✓
Getint dubbel glas	✓
Getint reflecterend dubbel glas	✓
Met gas gevuld dubbel glas - Laag E	✓
Helder dubbel glas STADIP EXT.	✓
Helder dubbel glas STADIP INT.	✓

✓ Ja ! Let op ✗ Niet aanbevolen

* Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m².
Neem contact met ons op voor nadere informatie of voor een analyse van thermische schokken.

Lengte rol	30,5 m
Breedtes rol	1220, 1520, 1830 mm
Samenstelling folie	PET
Dikte	60 µ
Kleur van buitenaf	Zilver light
Brandwerendheid	M1
Opslag tussen -5 en +40 graden	3 jaar
REACH RoHS-conform	In acht genomen

04-2022 Informatie is uitsluitend bedoeld als leidraad. Gebruikers moeten zelfstandig bepalen, voorafgaand aan het gebruik, of het materiaal geschikt is voor de specifieke toepassing. Dimix is niet verantwoordelijk voor onjuist gebruik van het product, in de toepassing of substraat waarop het wordt aangebracht. Bij twijfel over de juiste toepassing methoden of het gebruik, neem dan contact op met Dimix.

NEDERLAND
Minervum 7097
4817 ZK Breda
T: +31 (0)76 820 08 30
info@dimix.nl

WWW.DIMIX.COM

BELGIË
Slamstraat 10
3600 Genk
T: +32 (0)89 46 05 60
info@dimix.be

DIMIX
digital printing experts