

Sihl Direct

FACT SHEET



Selbstklebende, monomere PVC Folie für die Erstellung von Bauschildern, Hinweistafeln, Aufklebern und Beschriftungen – bis zu vier Jahre haltbar

Monomeric Vinyl 100

Das selbstklebende, monomere, 100 µm starke Vinyl ist für eine Vielzahl von Anwendungen im Solvent-, Latex- und UV-Druck einsetzbar. Es ist für die Verklebung auf ebenen und glatten Untergründen im Innen- und Außenbereich geeignet. Die weiße Oberfläche garantiert eine Wiedergabe von leuchtenden Farben und exzellenten Kontrasten.

Monomeric Vinyl gibt es für die unterschiedlichen Anforderungen in verschiedenen Ausführungen: glänzend oder matt, mit permanentem oder wiederablösbarem Kleber in transparent oder grau.

Für die Veredelung und den Langzeitschutz empfehlen wir die Laminierung mit Monomeric Laminaten.

Monomeric Vinyl 100 - Varianten

Sorte	Produktbezeichnung	Oberfläche	Klebstoff	Klebstofffarbe
7097	Monomeric Vinyl 100 P-CA Glossy	Glänzend	Permanent	Transparent
7098	Monomeric Vinyl 100 P-CA Matt	Matt	Permanent	Transparent
0803	Monomeric Vinyl 100 P-GA Glossy	Glänzend	Permanent	Grau
0804	Monomeric Vinyl 100 P-GA Matt	Matt	Permanent	Grau
0801	Monomeric Vinyl 100 R-GA Glossy	Glänzend	Ablösbar	Grau
0802	Monomeric Vinyl 100 R-GA Matt	Matt	Ablösbar	Grau



Anwendungen

- Permanente oder temporäre Verklebungen auf glatten und ebenen Oberflächen

Produkteigenschaften

- Brillante Farbwiedergabe
- Sehr gute Laminierbarkeit
- Haltbarkeit bis zu vier Jahre



Technische Daten

Material	Monomere PVC Folie, 100 µm	
Tintenkompatibilität	Solvent, Latex und UV	
Glanzgrad	Glänzend / Matt (je nach Variante)	
Haltbarkeit im Außenbereich	Bis zu 4 Jahre	
Liner	Einseitig silikonisiertes Releasepapier, 120 g/m ²	
Kleber	Polyacrylat, permanent / ablösbar, transparent / grau (je nach Variante)	
Klebkraft auf Stahl (nach 20 Minuten)	8N/25mm für permanenten Kleber, 4N/25mm für ablösbaren Kleber	AFERA 5001
Klebkraft auf Stahl (nach 24 Stunden)	11N/25mm für permanenten Kleber, 6N/25mm für ablösbaren Kleber	AFERA 5001
Anwendungstemperatur	>10 °C	
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +80 °C	

Empfohlene Lamine

- 0330 - Monomeric Laminate 70 Glossy
- 0335 - Monomeric Laminate 70 Matt

Verarbeitungshinweise und Lagerung

- Wir empfehlen grundsätzlich, vor dem Veredeln den Druck 24 Stunden ausdünsten zu lassen.
- Das Produkt sollte in der Originalverpackung bei einer Raumtemperatur von 15 °C - 25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40 - 60% gelagert werden.

Anmerkungen

Diese Information entspricht dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und soll Sie über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten unverbindlich informieren.

Unsere Angaben entbinden Sie nicht von eigenen Überprüfungen und Tests für den vorgesehenen Verwendungszweck. Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor.

Sihl Direct GmbH
Kreuzauer Str. 33
52355 Düren/Germany

www.sihl-direct.de

sihldirect