



## TACK, KLEEFKRACHT, ONDERGROND, TOEPASSING

Een High tack film onderscheidt zich door zijn hoge aanvangskleefkracht (**tack**) en uiteindelijke **kleefkracht**. De juiste printfolie in combinatie met een consistente en duurzame hechting zorgt voor het beoogde resultaat. Heeft u te maken met een ruwe- of kleefstofafwijzende ondergrond? Dimix heeft voor u de oplossing!



Onderstaande folies zijn geschikt voor kleefstofafwijzende ondergronden als Poedercoat, Beton, PP, PE, ABS, etc.

Artikel	Omschrijving			Oppervlakte - soort lijm	Tack 25mm Staal (na 20 min.)	Kleefkracht 25mm Staal (na 24 uur)	Toepassing
P4119	Intercoat <b>Budget Hightack</b>	Monomeer	3jr	Gloss - transparante lijm	-	18N	Budget, korte termijn, vlakke ondergrond
P6197	Poli-print 1080 <b>Ultra Permanent</b>	Polymeer	7jr	Gloss - transparante lijm	-	25N	Vlakke ondergrond
P6194	D-Line <b>Fusion Tack</b>	Polymeer FR	7jr	Gloss - transparante lijm	12N	22N	Oneffen ondergrond, systeemwand, poedercoat
P6195	D-Line <b>Fusion Tack</b>	Polymeer FR High opacity	7jr	Gloss - grijze lijm	12N	22N	Oneffen ondergrond, systeemwand, poedercoat
P6950	D-Line Premium <b>Removable High Tack</b>	Polymeer FR	5jr	Satin - transparante lijm	17N	20N	Oneffen ondergrond, tapijt, poedercoat
P6255	D-Line Power Tack - <b>Bubble free</b>	Polymeer High opacity	7jr	Satin - transparante lijm	30N	35N	Caravan, hout, beton, gestucte muur
P6295	D-Line Xtreme <b>Rubber Tack</b>	Polymeer High opacity	7jr	Mat - transparante lijm	37N	38N	Caravan, hout, beton, teflon, gestucte muur, frontlit / bisonyl
	Poedercoat: 39N - 40N      PE: 38N - 40N						
P8195	D-Line High Tack <b>Cast 50 micron</b>	Cast High opacity	10jr	Gloss - grijze lijm	22N	24N	Auto bumper
	PE: 11N - 11N						

\* Gebruikers moeten zelfstandig bepalen, voorafgaand aan het gebruik, of het materiaal geschikt is voor de specifieke toepassing.

