

Persinstructie Dimix DTF transfers – V6 Hotpeel

Bij deze ontvangt u de persinstructies voor het persen van de DTF V6 Hotpeel

Persinstellingen

- 135 -140 graden
- 8-12 seconden, afhankelijk van de dikte van het te persen materiaal
- 3-4 seconden napersen
- druk van 4 bar / medium druk
- instant hotpeel, direct release

Wasbestendigheid

- 40°C wasbaar voor minstens 40 wasbeurten
- Binnenste buiten wassen
- Geen wasverzachter gebruiken
- Niet chemisch reinigen
- Niet strijken en niet in de droger